

PARAMETRY PRODUKTU

wymiary b/l/h	188/375/238 mm
masa	13 kg
grupa elementów murowych zgodnie z PN - EN 1996-1-1	2
kategoria	II
wytrzymałość na ściskanie	15
mrozoodporność wg PN-B-12012	F1 - wyrób mrozoodporny
zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S0
reakcja na ogień	A1
ciepło właściwe [J/kgK]	1000

PARAMETRY ŚCIAN

grubość [mm]	188
masa [kg/m ²]	ok. 160
zużycie pustaków [szt./m ²]	10,7
zużycie zaprawy [l/m ²]	12

PARAMETRY TERMICZNE ŚCIAN

Wartości obliczeniowe dla ścian murowanych na zaprawie cementowo wapiennej w warunkach użytkowych

	λ [W/mK]	R[m ² K/W]	U[W/m ² K]
ściana nieotynkowana	0,27	0,69	1,19

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ŚCIAN (fk) wg PN-B03002 lub PN-EN 1996-1-1

wytrzymałość pustaków	15
zaprawa zwykła	
M5	4,3
M10	5,3

KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10mm

poziom obciążenia	0	0,2	0,6	1
ściana otynkowana	EI 180	REI 120	REI 90	REI 60

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN

z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm

wskazniki izolacyjności akustycznej ścian	Rw [dB]	RA1[dB]	RA2[dB]
	50	49	46